

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER/UNDERCOAT

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER/UNDERCOAT est une sous-couche mono-composant idéale pour les systèmes non-immergés (œuvres vives).

Caractéristiques:

- Bon pouvoir anti-corrosion.
- Pour être employé comme primaire et sous couche.

DONNEES TECHNIQUES

Type	Primaire mono-composant à base de résines alkydes.
Destination	Primaire mono-composant et sous-couche garnissante pour œuvres vives. Sous-couche d'appret pour SEAJET 122 BRILLIANCE TOPCOAT.
Preparation de surface	Dégraisser et nettoyer. Sur finition existante: Preparer la surface par un ponçage P180-240. Gel-coat nu: Poncer au grain P180-240, puis élimination poussière du ponçage. Appliquer 1 couche de SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER/UNDERCOAT. Coque acier: Sabler (SA2,5) ou préparer mécaniquement (disquage à blanc). Appliquer 2 couches de SEAJET 117, suivie de 2 couches SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER/UNDERCOAT. Aluminium: Appliquer une couche de SEAJET 017, suivie de 2 couches SEAJET 117 et 2 couches de SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER/UNDERCOAT. Après ponçage fin, appliquer finition mono-composante. Bois: Poncer (grain P180-240) avec un angle de 45° à la fibre du bois. Nettoyer ensuite la surface avec diluant, appliquer 3-4 couches de SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER/UNDERCOAT. Après un ponçage soigneux du PRIMER, procéder à l'application de la finition.

Données physiques	Couleur: Blanc	Point éclair: 47°C	Extraits secs %: 49 ±2 (ISO : 3233 (1998))	VOC(Théorique): 426 g/l.
--------------------------	----------------	--------------------	--	--------------------------

Application	Diluant: SEAJET THINNER U	Application: Pistolet Airless, brosse*, rouleau
	Temperature Min.: 5 °C	Hygrométrie maxi.: 85% R.H.

Application au pistolet	N° de buse: Graco 719	Pression peinture: 14.7 - 17.7 MPa	Dilution: 0 - 7% (en volume)
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------	------------------------------

Epaisseur Film et pouvoir couvrant:		Min.	Max.	
	Epaisseur Film, hum.:	61	143	µm
	Epaisseur Film, sec:	30	70	µm
	Pouvoir couvrant:	16,3	7,0	m²/l
	(Théorique)			

Sous-couche recommandée	Peut-etre appliqué sur anciennes finitions correctement préparées. SEAJET 017 sur aluminium, SEAJET 117.
--------------------------------	---

Couche suivante recommandée	SEAJET 122 BRILLIANCE TOPCOAT.
------------------------------------	--------------------------------

Conditionnement	Produit mono-composant
------------------------	------------------------

Notes	*Epaisseur du film et pouvoir couvrant dépendent du moyen d'application.
--------------	--


Données de recouvrement

Température	Temps de séchage (pour film sec) 70 µ	Intervalles entre les couches (pour film sec 70 µ)	Le temps d'induction	Vie en pot	Sec pour mise à l'eau	Remarques
-5 °C	Temps de séchage:14 hrs Délaï sur-couchage 48 hrs	Minimum: 110 hrs Max.sur elle-même:	-	-	-	-
0 °C	Temps de séchage:10 hrs Délaï sur-couchage 36 hrs	Minimum: 70 hrs Max.sur elle-même:	-	-	-	-
5 °C	Temps de séchage:6 hrs Délaï sur-couchage 24 hrs	Minimum: 48 hrs Max.sur elle-même: 120 jours	-	-	-	-
10 °C	Temps de séchage:3 hrs Délaï sur-couchage 14 hrs	Minimum: 30 hrs Max.sur elle-même: 100 jours	-	-	-	-
20 °C	Temps de séchage:1,5 hrs Délaï sur-couchage 7 hrs	Minimum: 20 hrs Max.sur elle-même: 90 jours	-	-	-	-
30 °C	Temps de séchage:45 min Délaï sur-couchage 4 hrs	Minimum: 16 hrs Max.sur elle-même: 60 jours	-	-	-	-

Informations sécurité:	Informations de sécurité : Si des informations sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement sont requises, une Fiche de Données Hygiène et Sécurité est disponible auprès de Chugoku Paints B.V., 4794SW Heijningen, NL, Tel.+31-167-526100.
-------------------------------	---

Des informations supplémentaires et des conseils sur la Protection Personnelle sont fournis sur la Fiche de Données Hygiène et Sécurité disponible sur demande. Les précautions minimales requises lors de l'utilisation de cette peinture sont les suivantes:

- Respecter les notices de sécurité affichées sur le contenant.
- Prévoir une ventilation adéquate.
- Éviter tout contact avec la peau et l'inhalation des vapeurs.
- Si le produit entre en contact avec la peau, laver soigneusement à l'eau tiède avec du savon ou un autre produit nettoyant approprié. En cas de contamination des yeux, laver à grande eau et consulter un médecin immédiatement.
- Le produit contient des éléments inflammables. Ne pas l'approcher d'étincelles ou de flammes nues. Il doit être interdit de fumer à proximité.

Definitions:	<p>Tolerances: Les informations numériques indiquées sur cette Fiche de Données Techniques sont soumises aux tolérances normales de fabrication.</p> <p>Pouvoir couvrant: Le pouvoir couvrant peut varier en fonction des conditions d'application, la complexité géométrique de la structure, les conditions météorologiques, etc.</p> <p>Extraits secs: Le pourcentage d'extraits secs indiqué dans cette Fiche de Données Techniques est le pourcentage de couche sèche à partir d'une couche mouillée donnée dans les conditions et au taux de recouvrement spécifiés par la méthode standard Chugoku correspondant à la méthode ASTM D2697.</p> <p>Délaï de recouvrement: Les intervalles indiqués présument que la préparation est conforme aux bonnes pratiques de peinture.</p> <p>Temps de séchage dur: La durée requise pour permettre de marcher sur le produit sans occasionner de dommages. Le temps requis pour obtenir une résistance mécanique totale est plus long.</p> <p>VOC (Volatiles): Quantité théorique de composant organique volatile en g/l.</p>
---------------------	---

Limite de responsabilité:	<p>Les données, spécifications, instructions et recommandations indiquées dans cette feuille de données sont les résultats de tests ou d'expériences réalisées dans des conditions contrôlées ou spécialement définies. Leur précision, totalité ou conformité dans les conditions effectives de toute utilisation prévue, ne sont pas garanties et doivent être déterminées par l'utilisateur. Les données du produit peuvent être modifiées sans préavis et automatiquement invalidées deux ans après leur publication. Toutes procédures légales concernant Chugoku Paints B.V. seront soumises aux dispositions des 'Uniform Terms of Sale and Delivery', (Conditions uniformes de vente et de fourniture) de Chugoku Paints B.V. telles qu'elles ont été déposées sous leur dernière forme auprès de la District Court (Tribunal d'instance) de Rotterdam et qui seront mises à dispositions sans frais sur simple demande. Chugoku Paints B.V. rejette expressément l'applicabilité de toutes Conditions Générales que ses parties contractuelles pourraient invoquer. Juridiction exclusive: Tribunal compétent de Rotterdam. L'inspecteur s'engage dans la mesure de ses compétences, à apporter son assistance pour l'application des produits fournis par Chugoku Paints B.V. uniquement en apportant ses conseils en ce qui concerne l'application sur site. L'inspecteur s'engage à réaliser le projet de manière consciencieuse, mais Chugoku et/ou l'inspecteur n'accepteront aucune responsabilité, directe ou indirecte, si les résultats du projet ne sont pas ceux attendus. Quelles que soient les circonstances, la responsabilité de l'exécution du projet reste celle de l'Acheteur. Tous conseils et/ou assistance de l'inspecteur seront fournis sous la responsabilité (ultime) de l'acheteur, et de plus soumis aux 'Uniform Terms of Sale and Delivery', de Chugoku Paints B.V. Même en cas de dommages ou de délais causés par une erreur ou négligence de la part de Chugoku et/ou l'inspecteur, celle-ci n'entraînera aucune responsabilité quelle qu'elle soit de Chugoku ou de l'inspecteur. Toute responsabilité de Chugoku ou de l'inspecteur en cas de dommages indirects est explicitement exclue.</p>
----------------------------------	--

Certains produits ont été spécialement modifiés afin de s'adapter aux exigences spécifiques européennes en fonctions des règlements et lois locales, nationales ou des directives européennes. Il en résulte que certaines données des fiches techniques européennes peuvent différer de celles contenues dans la fiche technique originale japonaise.