

SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH

SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH est un vernis polyuréthane bi-composant très brillant et dur.

Caractéristiques:

- Vernis polyuréthane bi-composant de finition de très grande performance très brillant.
- Résistant à l'abrasion et aux dégats mineurs.
- Peut être utiliser aussi bien en extérieur qu'en intérieur.
- Recommandé pour le contre plaqué, les tables de salon et sur les bois traités au préalable avec des résines époxy.
- Offre une grande protection contre les U.V ainsi qu'une grande résistance à l'abrasion et aux produits chimiques.
- Grande durabilité de la brillance.

DONNEES TECHNIQUES

Type	Produit polyuréthane bi-composant à base de résines polyesters insaturées.
Destination	Vernis pour contre-plaqué, tables de salon, sol de cabin et les bois traités à l'époxy.

Preparation de surface	<p>Surface en mauvaise condition: Enlever les anciennes couches de vernis en poçant ou en grattant.</p> <p>Sur un vernis existant bi-composant en bon état: Nettoyer la surface.</p> <p>Poncer au papier abrasif grain P60-80 dans le sens de la fibre.</p> <p>Puis terminer les ponçage au grain P100-200. Essuyer la surface avec un chiffon propre.</p> <p>Appliquer un minimum de 5 couches de SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH.</p> <p>Diluer les deux premières couches entre 10 et 15%. Réduire la dilution pour les autres couches entre 0 et 10%.</p> <p>Pour une meilleur finition, poncer entre chaque couche au papier abrasif grain P180-400 et essuyer avec un chiffon propre.</p> <p>Appliquer au pinceau à poils de soie de très bonne qualité.</p> <p>Eviter de vernir les jours de grand vent, les jours humides et ainsi que l'application en plein soleil. Préférer vernir les matins secs. Mélanger les composants dans un rapport de mélange (en poids) de 2 de base pour 1 de durcisseur, mélanger parfaitement avant utilisation.</p>
-------------------------------	--

Données physiques (Mix)	<p>Couleur: Transparent</p> <p>Point éclair: 42°C</p> <p>Extraits secs %: 50 ±2</p> <p>VOC(Théorique): 426 g/l.</p>
--------------------------------	---

Application	<p>Ratio de Mélange: Base: 75 Durcisseur: 33 (En Volume)</p> <p>Diluant: SEAJET THINNER P</p> <p>Application: Airspray, brosse, rouleau*</p> <p>Respecter les ratios de mémmlange, bien homogénéiser avant utilisation.</p> <p>Temperature Min.: 5 °C</p> <p>Hygrométrie maxi.: 80% R.H.</p>
--------------------	--

Application au pistolet	<p>N° de buse: 1.4 - 1.8 mm</p> <p>Pression peinture: 3 bar</p> <p>Dilution: 0 - 10% (en volume)</p>
--------------------------------	--

Epaisseur Film et pouvoir couvrant:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Min.</th> <th>Max.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Epaisseur Film, hum.:</td> <td>60</td> <td>80</td> <td>µm</td> </tr> <tr> <td>Epaisseur Film, sec:</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>µm</td> </tr> <tr> <td>Pouvoir couvrant:</td> <td>16,7</td> <td>12,5</td> <td>m²/l</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Théorique)</p>		Min.	Max.		Epaisseur Film, hum.:	60	80	µm	Epaisseur Film, sec:	30	40	µm	Pouvoir couvrant:	16,7	12,5	m ² /l
	Min.	Max.															
Epaisseur Film, hum.:	60	80	µm														
Epaisseur Film, sec:	30	40	µm														
Pouvoir couvrant:	16,7	12,5	m ² /l														

Sous-couche recommandée	-
--------------------------------	---

Couche suivante recommandée	SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH
------------------------------------	---------------------------------------

Conditionnement	Produit bi-composant
------------------------	----------------------

Notes	<p>* Dans le cas d'une application au pinceau ou au rouleau, plus de couches seront nécessaires pour atteindre l'épaisseur du film spécifié.</p> <p>La quantité de diluant à ajouter dépend de la température de la peinture et du support.</p> <p>Appliquer la peinture en utilisant un rouleau pour polyuréthanes, à poils courts ou en mousse, puis lisser avec un pinceau à longs poils souples pour obtenir une belle finition.</p> <p>Les pinceaux de haute qualité donnent les meilleurs résultats.</p>
--------------	--


Données de recouvrement

Température	Temps de séchage (pour film sec) 40 µ	Intervalles entre les couches (pour film sec 40 µ)	Le temps d'induction	Vie en pot	Sec pour mise à l'eau	Remarques
-5 °C	-	-	-	-	-	-
0 °C	-	-	-	-	-	-
5 °C	-	-	-	-	-	-
10 °C	-	-	-	4 hrs	-	-
20 °C	Temps de séchage:2 hrs Délaï sur-couchage 8 hrs	Minimum: 24 hrs Max.sur elle-même: 48 hrs	-	3 hrs	-	*
30 °C	-	-	-	2 hrs	-	-

*Après 48heures, il est recommandé de poncer au papier abrasif nr.360.

Informations sécurité:	Informations de sécurité : Si des informations sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement sont requises, une Fiche de Données Hygiène et Sécurité est disponible auprès de Chugoku Paints B.V., 4794SW Heijningen, NL, Tel.+31-167-526100.
-------------------------------	---

Des informations supplémentaires et des conseils sur la Protection Personnelle sont fournis sur la Fiche de Données Hygiène et Sécurité disponible sur demande. Les précautions minimales requises lors de l'utilisation de cette peinture sont les suivantes:

- Respecter les notices de sécurité affichées sur le contenant.
- Prévoir une ventilation adéquate.
- Éviter tout contact avec la peau et l'inhalation des vapeurs.
- Si le produit entre en contact avec la peau, laver soigneusement à l'eau tiède avec du savon ou un autre produit nettoyant approprié. En cas de contamination des yeux, laver à grande eau et consulter un médecin immédiatement.
- Le produit contient des éléments inflammables. Ne pas l'approcher d'étincelles ou de flammes nues. Il doit être interdit de fumer à proximité.

Definitions:	Tolerances: Les informations numériques indiquées sur cette Fiche de Données Techniques sont soumises aux tolérances normales de fabrication.
	Pouvoir couvrant: Le pouvoir couvrant peut varier en fonction des conditions d'application, la complexité géométrique de la structure, les conditions météorologiques, etc.
	Extraits secs: Le pourcentage d'extraits secs indiqué dans cette Fiche de Données Techniques est le pourcentage de couche sèche à partir d'une couche mouillée donnée dans les conditions et au taux de recouvrement spécifiés par la méthode standard Chugoku correspondant à la méthode ASTM D2697.
	Délaï de recouvrement: Les intervalles indiqués présument que la préparation est conforme aux bonnes pratiques de peinture.
	Temps de séchage dur: La durée requise pour permettre de marcher sur le produit sans occasionner de dommages. Le temps requis pour obtenir une résistance mécanique totale est plus long.
	VOC (Volatiles): Quantité théorique de composant organique volatile en g/l.

Limite de responsabilité:	Les données, spécifications, instructions et recommandations indiquées dans cette feuille de données sont les résultats de tests ou d'expériences réalisées dans des conditions contrôlées ou spécialement définies. Leur précision, totalité ou conformité dans les conditions effectives de toute utilisation prévue, ne sont pas garanties et doivent être déterminées par l'utilisateur. Les données du produit peuvent être modifiées sans préavis et automatiquement invalidées deux ans après leur publication. Toutes procédures légales concernant Chugoku Paints B.V. seront soumises aux dispositions des 'Uniform Terms of Sale and Delivery', (Conditions uniformes de vente et de fourniture) de Chugoku Paints B.V. telles qu'elles ont été déposées sous leur dernière forme auprès de la District Court (Tribunal d'instance) de Rotterdam et qui seront mises à dispositions sans frais sur simple demande. Chugoku Paints B.V. rejette expressément l'applicabilité de toutes Conditions Générales que ses parties contractuelles pourraient invoquer. Juridiction exclusive: Tribunal compétent de Rotterdam. L'inspecteur s'engage dans la mesure de ses compétences, à apporter son assistance pour l'application des produits fournis par Chugoku Paints B.V. uniquement en apportant ses conseils en ce qui concerne l'application sur site. L'inspecteur s'engage à réaliser le projet de manière consciencieuse, mais Chugoku et/ou l'inspecteur n'accepteront aucune responsabilité, directe ou indirecte, si les résultats du projet ne sont pas ceux attendus. Quelles que soient les circonstances, la responsabilité de l'exécution du projet reste celle de l'Acheteur. Tous conseils et/ou assistance de l'inspecteur seront fournis sous la responsabilité (ultime) de l'acheteur, et de plus soumis aux 'Uniform Terms of Sale and Delivery', de Chugoku Paints B.V. Même en cas de dommages ou de délais causés par une erreur ou négligence de la part de Chugoku et/ou l'inspecteur, celle-ci n'entraînera aucune responsabilité quelle qu'elle soit de Chugoku ou de l'inspecteur. Toute responsabilité de Chugoku ou de l'inspecteur en cas de dommages indirects est explicitement exclue.
----------------------------------	---

Certains produits ont été spécialement modifiés afin de s'adapter aux exigences spécifiques européennes en fonctions des réglemets et lois locales, nationales ou des directives européennes. Il en résulte que certaines données des fiches techniques européennes peuvent différer de celles contenues dans la fiche technique originale japonaise.