

PEINTURE ANTISALISSURE ET AUTOPOLISSABLE SHELFPOLISHING ANITFOULING



Informations techniques

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT

Description du produit: La peinture est composée d'oxyde de cuivre et de résine. Il ne contient pas de composés d'étain. Recommandé pour l'eau salée et douce. Facile à appliquer et a un temps de séchage court.

Contenance: Emballage 0,75 l. | 2.5 l

Usage :



Recommandé pour protéger la coque sous la ligne de flottaison contre salissure.

Convient pour les voiliers et bateaux à moteur à une vitesse allant jusqu'à 40 nœuds. Il peut appliquer à les coques en acier, en bois et stratifié. Il ne faut pas appliquer à l'aluminium. Performance 8-9 m² par litre pour l'épaisseur d'application 50 µm.

Ne pas appliquer à l'aluminium

Données physiques et chimiques

Couleur du produit: Noir, gris, bleu foncé, vert, rouge oxyde.

Gloss du revêtement: mat

Parties fixe: 45 à 48% (selon la couleur)

Efficacité théorique: ~ 8 - 9 m²/dm³

Épaisseur de revêtement (WFT): pour couche sèche (DTS) 115 µm

Épaisseur de revêtement (DFT): pour couche sèche (DTS) 50 µm

Préparation de la surface

La surface doit être propre et sec avec une température supérieure au point de rosée pour éviter une condensation.

La forte humidité relative ou la condensation dans les premières 24 heures après l'application peut affecter négative à la formation de couche.

Pollution nettoyé avec une laveuse à pression.

Poncer la surface à un uniforme rugosité (papier abrasif P100 ÷ P240 grains).

Comme une couche primaire il est recommandé d'utiliser de l'époxy anticorrosion Sea-Line® ou l'époxy Lightprimer Mer-Line® / ou d'autres produits compatibles.

Méthode d'application :



Techniques d'application: brosse, au rouleau ou au pistolet airless
Lorsque vous utilisez un rouleau, faites attention à l'épaisseur de couche requise

Durcissement de la couche



	20°C	10°C
Sèche au toucher:	1 heure	2 heures
Durcissement complet	5 heures	8 heures
Le temps de l'application de la couche suivante	Min 5h - max 7 jours	Min 8h - max 7 jours
Le temps avant de mise à l'eau	Min 12 heures	24 heures

La durée spécifiée est le temps approximative. L'approprié temps peut être plus ou moins longue lequel dépend de facteurs tels que l'épaisseur du revêtement, l'humidité, la respirabilité, la couche de peinture précédente.

Température minimale d'application + 5 °C

PEINTURE ANTISALISSURE ET AUTOPOLISSABLE SHELFPOLISHING ANITFOULING



Informations techniques

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT

Observations générales	Il faut toujours respecter les recommandations contenues dans la Fiche de données de sécurité relatives aux propriétés d'une substance chimique ainsi qu'observer les règles de sécurité polonaises. Selon la règle générale, il faut éviter tout contact du produit liquide avec la peau et les yeux. Lors de l'application du primaire dans des espaces confinés il faut assurer une ventilation forcée. On recommande la protection des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Une prudence particulière doit être exercée en matière de protection contre l'incendie et l'explosion
Stockage	Des composants du produit doivent être conservés dans des récipients hermétiquement fermés dans des pièces sèches et fraîches (temp. 5÷35 °C). Après chaque utilisation, les récipients doivent être fermés immédiatement!
Durée de validité	36 - mois à partir de la date de fabrication.
Garantie de qualité	La production, le contrôle de qualité et la réalisation des livraisons répondent aux exigences des normes ISO 9001 et 14001

Toutes les informations sont basées sur des recherches de laboratoire minutieuses et de nombreuses années d'expérience. Notre position bien établie sur le marché ne nous dispense pas du contrôle continu de la qualité de nos produits. Pourtant, nous n'assumons aucune responsabilité relative aux résultats finals liés au stockage ou à l'utilisation inappropriés de nos produits, ni à leur emploi en contradiction avec l'art du métier.

TROTON SARL Zabrowo.