

DESCRIPTION DU PRODUIT

Interdeck procure une excellente finition antidérapante. Il contient un agrégat fin et sera facilement applicable sur toutes surfaces.

* Finition à faible reflet empêchant les réverbérations du soleil sur les ponts

* Facile d'application

* Disponible dans différentes teintes

La résine polyuréthane dure protège les ponts contre les dégradations courantes.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teinte	YJB000-Blanc 001, YJB923-Bleu 923, YJC089-Crème 027, YJF684-Gris 289, YJG009-Beige 009 Toutes les teintes ou conditionnements ne sont pas disponibles dans tous les pays.
Finition	Semi brillant
Masse Volumique	1.4
Extrait Sec en Volume (%)	56%
Délai de Péréemption	2 Année(s)
COV	330 g/L
Conditionnement Unitaire	750 ml

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

	Séchage							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Sec au toucher	5 H		4 H		3 H		2 H	
Sec pour marcher	4 jour(s)		3 jour(s)		2 jour(s)		24 H	

	Surcouchage							
	Température du Support							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Surcouchable Par	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Interdeck	24 H	4 jour(s)	20 H	3 jour(s)	16 H	2 jour(s)	12 H	1 jour(s)

APPLICATION ET USAGE**Préparation****SURFACES DEJA PEINTES**

En bon état Laver avec Super Cleaner, rinçer à l'eau douce puis laisser sécher. Poncer à l'abrasif 280-320.

En mauvais état Eliminer tous les anciens revêtements puis appliquer le primaire adapté.

PRIMAIRE La préparation de surface des supports nus est indiquée sur les fiches techniques des primaires concernés.

BOIS NU Poncer soigneusement à l'abrasif grade 80-180 puis au grade 280. Eliminer les résidus de ponçage par brossage, essuyage ou balayage. En cas d'essuyage au solvant, laisser sécher complètement avant d'appliquer les produits recommandés pour une application directe sur bois (voir les systèmes peinture spécifiques).

ACIER Dégraisser au solvant ou avec un détergent adapté. Décaper à blanc par jet d'abrasif au standard Sa 2½. Si cela n'est pas possible, disquer au grade P24/P36 afin d'obtenir un aspect uniforme et une rugosité de 50 à 75 microns. Pour les petites surfaces, effectuer un disage. Nettoyer soigneusement, et laisser sécher. Appliquer la première couche du primaire International choisi.

ALUMINIUM Dégraisser au solvant ou avec un détergent adapté. Bien poncer à l'aide d'un papier abrasif grade P24-P120 (compatible avec l'aluminium). Des grades plus grossiers sont recommandés pour obtenir une parfaite adhérence. Nettoyer soigneusement, et laisser sécher. Appliquer la première couche du primaire International choisi dès que possible (dans un délai inférieur à 8 heures).

POLYESTER Dégraisser au solvant ou avec un détergent adapté. Bien poncer au papier abrasif grade P60-P120. Nettoyer soigneusement, et laisser sécher. Appliquer la première couche du primaire International choisi.

GELCOATS VIEILLIS De par la nature potentiellement poreuse d'un gelcoat vieilli, le risque d'emprisonnement d'humidité ou de solvant est nettement plus important que pour un gelcoat neuf. Cet emprisonnement peut conduire à des décollements du film de peinture. Pour limiter ce risque, il est recommandé d'appliquer 3 couches d'Interprotect afin d'isoler le gelcoat. Interdeck doit être surcouché par primaire/sous-couche avant application de la finition.

TOUS SUPPORTS Si l'enduisage est nécessaire, utiliser le produit International recommandé.

Méthodes

Poncer le primaire au grade 180-220 à sec ou humide. Eliminer la poussière avec un chiffon. Appliquer 1-2 couches.

Conseils

Mélange Bien mélanger avant utilisation.

Diluant YTA800 Diluant n°1

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur www.yachtpaint.com.

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2024.

Nettoyant Diluant n°1**Contrôle de la ventilation et de l'humidité** Appliquer dans un environnement sec et bien ventilé.**Autre** Pour de meilleurs résultats, utiliser un rouleau mohair ou tamponner à la brosse.**Quelques Points Importants**

Formulé pour un usage en extérieur.

La température du produit devra être comprise entre 10°C et 30°C.

La température ambiante devra être comprise entre 5°C et 35°C.

La température du support devra être comprise entre 5°C et 35°C.

Compatibilité/Supports

Convient pour tous supports et surfaces enduites. Non utilisable en immersion permanente. Ne pas nettoyer avec des nettoyeurs très alcalins.

Nombre de Couches

1-2 couches

Pouvoir Couvrant

(Théorique) - 11.2 m²/l

(Pratique) - 10.08 m²/l

Epaisseur de film sec recommandée par couche

50 microns secs

Epaisseur Humide recommandée par couche

89 microns humides

Méthodes d'Application

Brosse, Rouleau.

Non applicable au pistolet.

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE**Stockage****INFORMATIONS GENERALES**

Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Interdeck, refermer parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.

TRANSPORT

Interdeck doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.

Sécurité**GENERAL :**

Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique.

ELIMINATION DES DECHETS :

Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter.

Les résidus de Interdeck ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation.

L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.

NOTES IMPORTANTES

Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.