

Sika® Primaire-290 DC

Primaire de traitement préliminaire des lattes de pont en bois

Propriétés

Base chimique	Résine PU solvantée
Couleur	Transparent légèrement ambré
Densité (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	0,98 kg/l environ
Point éclair (CQP 007-1 / ISO 13736)	-4°C
Extrait sec	34% environ
Température d'application	+5°C à +40°C
Méthode d'application	Feutre, pinceau, pulvérisateur
Pouvoir couvrant	100 à 200 ml/ m ² environ
Temps de séchage ³⁾	<15°C 60 minutes >15°C 30 minutes maximum 24 heures
Stockage	Emballage scellé, dans un local sec à ≤ 25°C
Durée de conservation	12 mois

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure

²⁾ à 23°C / 50% HR

³⁾ pour certaines applications spécifiques, la température et le temps de séchage peuvent être différents

Description

Le Sika® Primaire-290 DC est un liquide transparent de faible viscosité légèrement ambré qui sèche par réaction avec l'humidité ambiante. Il est utilisé comme traitement préliminaire des lattes de pont en bois destinées à être assemblées avec le Sikaflex®-298 ou calfatées avec le Sikaflex®-290 DC.

Le Sika® Primaire-290 DC est fabriqué suivant les règles d'assurance qualité ISO 9001 et 14001 et du Programme « Responsible Care ».

Domaines d'application

Le Sika® Primaire-290 DC est particulièrement recommandé sur des supports, tels que :

- Teck,
- Acajou
- Pin d'Oregon
- Liège
- GRP (base polyester insaturé)

Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

Des tests sur les supports et dans les conditions réels devront être réalisés pour vérifier l'adhérence et la compatibilité du produit.

Méthode d'application

Les lattes doivent être saines, propres, sèches, exempts de silicone, graisse, huile et de poussière.

L'adhérence sur les supports peut être améliorée par addition et/ou combinaison de processus de pré-traitement.

Le primaire doit être appliqué avec précaution et déposé en fine couche à l'aide d'un pinceau propre et sec.

Le temps de séchage minimum est de 30 minutes avant application des Sikaflex®.

Le Sika® Primaire-290 DC est appliqué en une seule couche. S'assurer lors de cette opération que la quantité déposée est suffisante.

Refermer soigneusement le flacon après utilisation.

Industry



Important

Le Sika® Primaire-290 DC réagit sous l'action de l'humidité ambiante. Afin de maintenir la qualité du produit, il est primordial de refermer le récipient avec la doublure intérieure en plastique immédiatement après usage. Une fois l'opération de pré-traitement de surface terminée, le bouchon doit être vissé.

Conditions d'utilisation

- En cas d'utilisation fréquente, ne pas utiliser ce produit plus d'un mois environ après ouverture.
- Utilisation peu fréquente : 2 mois

En cas de gel, de séparation ou d'augmentation significative de la viscosité, jetez immédiatement le produit.

Ne jamais diluer ou mélanger ce produit avec d'autres substances.

Documentations

Les documentations suivantes sont disponibles sur simple demande :

- Fiche de données de sécurité
- Guide de préparation des surfaces Sika pour application marine

Conditionnement

Bidon	30 ml
	250 ml
	1 l

Valeurs

Toutes les données techniques énoncées dans la présente fiche produit sont basées sur des tests de laboratoire. Les valeurs mesurées sont susceptibles de variation pour des raisons indépendantes de notre contrôle.

Important

Pour plus d'informations concernant la manipulation, le stockage et l'élimination de ce produit, consulter la fiche hygiène et sécurité disponible sur le site www.quickfds.fr

Note

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA®, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice produit correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.



Pour plus d'informations :
www.sika.fr

Sika France S.A.S.
BU Industry
84 rue E. Vaillant
93350 LE BOURGET
Tel : 01.49.92.80.33
Fax : 01.49.92.80.97

Siège Social
101 rue de Tolbiac
75654 Paris Cedex 13

